## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-145395

(43) Date of publication of application: 13.11.1979

(51)Int.CI.

C01B 25/10 B01J 21/02 B01J 21/12 B01J 23/14 B01J 27/04 B01J 27/10 B01J 31/04

B01J 31/16

(21)Application number : 53-053380

(71)Applicant : OTSUKA CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

04.05.1978

(72)Inventor: KINOSHITA TSUKURU

OGATA YUZURU SUZUE MASAYOSHI

## (54) PHOSPHAZEN OLIGOMER PRODUCTION

## (57)Abstract:

PURPOSE: NH4Cl and catalyst are dispersed into chlorination—inactive solvent and heated, into which PCl3 and Cl2 gas are introduced in equal molar ratio, and formed PCl5 and NH4Cl are reacted to produce phosphazen in high yield.

CONSTITUTION: NH4CI, and one or more of metal oxides, metal chlorides, metals, metal complexes are introduced into chlorination-inactive organic solvent such as C2CI4, C2H2CI4, C6H5NO2 and the mixture is heated to 100 to 200° C. Main taining this temperature, equal moles of PCI3 and CI2 are dropped or introduced at the same time. Whereby formed PCI5 is sequentially reacted with NH4CI to form phosphazen oligomer. After CI2 is supplied, the reaction is continued by refluxing for about 1 to 3 hours to complete synthesis. The yield is 93 to 99% for supplied P.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (9日本国特許庁(JP)

## ①特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

# 昭54-145395

Int. C		識別記号	❷日本分類	庁内整理番号	❸公開	昭和	054年(19	79)11月	13日
C 01 B	25/10		15 E 1	7508—4G					
. B 01 J	21/02	•	13(9) G 1	6703—4 G	発明の	)数	1		
B 01 J	21/12		13(9) G 42	6703—4 G	審査課	す求	未請求		
B 01 J	23/14		•	7624—4G					
B 01 J	27/04	•		7059—4 G				(全 7	頁)
B 01 J	27/10		•	7059—4 G					
B 01 J	31/04		•	7059—4G					
B 01 J	31/16			7059—4 G				•	
		•							

**ᡚホスフアゼンオリゴマーの製造法** 

徳島市川内町加賀須野463 大 塚化学薬品株式会社徳島工場内

②特 願 昭53-53380

@発 明 者 鈴江正義

**@出** 願 昭53(1978) 5月4日

徳島市川内町加賀須野463 大 塚化学薬品株式会社徳島工場内

**⑰発 明 者 木下造**.

⑪出 願 人 大塚化学薬品株式会社

徳島市川内町加賀須野463 大 塚化学薬品株式会社徳島工場内

⑩代 理 人 弁理士 朝日奈宗太

同 尾形譲

明 細 書

#### 1 毎 明 の 名 新

ホスファインオリゴマーの製造法

## 2 特許請求の範囲

- 1 塩素化に不活性な有機器供中に塩化アンモニウムおよび反応触媒を仕込み、100~200℃に加機した混合分散液に三塩化リンを 0.5~8000℃分の海下速度で満下し、かつ該三塩化リンの海下量と等モルの割合となるように塩素ガスを 0.26~4136g/分の供給速度で前配三塩化リンの海下とともに前配分散液に供給せしめて設分散液中に脂次五塩化リンを生成させ、該五塩化リンを前配塩化リンを主めるとを特徴とするホスファゼンよりゴマーの製造法。
- 2 塩化アンモニウムが粒径 100~150μの粉末であることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の方法。

3 反応触媒が金與酸化物、金異塩化物、金属、 粘土鉱物、金蟲硫化物、金属有機塩、金属餅 体、金属水酸化物、有機金属、金属過酸化物、 金属塩もしくはそのアンモニア舶塩の1種ま たは2種以上であることを特徴とする特許請 水の能開第2項記載の方法。

大阪市東区豊後町10

- 4 金異酸化物、金属塩化物、金属、金属硫化物、金属有機塩、金属储体、有機金属、金属磁酸化物および金属塩またはそのアンモニア・ 塩を構成する金属がアルカリ土類金属、温移金属または周期設第3、4、5、6族に属する金属であることを特徴とする特許様次の範囲第3項配販の方法。
- 5 金属水酸化物を構成する金属がカルシウム を除くアルカリ土類金属、最移金属または周 期表第3、4、5、6族に属する金属である ことを特象とする特許額求の範囲第3項配載 の方法。
- 6 塩素化に不活性な有機溶媒がテトラクロル エチレン、テトラクロルエタン、モノクロル

特開 附54-145395(2)

ベンゼン、ジクロルベンゼン、キシレンまた はニトロベンゼンであることを特徴とする特 許節求の範囲第1項記載の方法。

#### 3 発明の鮮細な説明

本界明はホスフアゼンオリゴマーの製造法に関する。さらに静しくは、塩素化にに不活性な存機が媒中に塩化アンモニウムおよび反応を登せる。100~200~10に加熱した塩化アンモニウムの分散液に三塩化リンを塩塩塩化リンを増加をある。100分散液に生物が変に、かつが高いのでは、100分散液に供給される。100分散液に供給される。100分散液に供給される。100分散液に供給される。100分散液に供給される。100分散液に供給される。100分散液に供給ではない。100分散液に供給ではない。100分散液に使化のでは、100分散液に使化では、100分散液に使化では、100分散液に使化で、100分散液に使化で、100分散液に使化で、100分散液に使化では、100分散液に使化、100分散液、100

ホスファゼンオリゴマーは一般に「無機ゴム」

PO 25 + NH3 + HO2 (c)

(B) 三塩化リンを用いる方法

$$P0\ell_3 + 0\ell_2 + NH_40\ell$$
 (d)

$$PO_{23} + O_{22} + NH_{3}$$
 (e)

(0) 白リンを用いる方法

$$P + C\ell_2 + NH_3 \tag{1}$$

(D)チッ化リンを用いる方法

$$P_3N_3 + O\ell_2 \qquad \qquad (g)$$

$$P_4N_5 + C\ell_2$$

これら (A) ~ (D) の代表的な合成法において、(D) の(g) 法および(A) 法はいずれも準発などの危険性がきわめて高いために工業化には適していない。

現在までにもつとも多く研究がなされた合成方法は、 (A) の (a) 法の五塩化リンと塩化アンモニウムとを用いる合成方法である。かかる (A) の (a) 法としては、大別して2種類の合成方法が知られている。その一つは反応当初から五塩化リンと塩化アンモニウムとをモル比で 1:1.0 ~2.0 の範囲で反応容器中に仕込み、用いる有機

と称せられるホスファゼンポリマーの製造原料としてよく知られている。ホスファゼンポリマーの各種誘導体はブラスチック、ゴム、可敷剤、肥料などとしてその用途はきわめて広範である。とくに、ホスファゼンポリマーを用いてなるブラスチックの軽燃化や不燃化という点できわめて顕著な特徴を有しているために、その工業化が強く望まれている。

. پستې

ホスフアゼンオリゴマーは 1854 年にリービッヒがチン化リンアミト MP(NH2)2 を合成する目的で塩化アンモニウムと五塩化リンとを反応させたときに副生成物として見出された化合物である。その後ホスフアゼンオリゴマーに関して多くの研究がなされたが、現在までにあきらかになつているホスフアゼンオリゴマーの代表的合成方法はつぎのごとくである。

(A) 五塩化リンを用いる方法

$$PO\ell_5 + NH_4O\ell \qquad (a)$$

$$P0\ell_5 + NH_3 \tag{b}$$

制者の方法については多くの研究がなされているが、いずれのばあいもホスファゼンオリゴマーの収率が 30~40% と佳く、工業化のための有効な製造方法とはなりえない。また後者の方法は前者の方法の低収率を改善したものであり、ホスファゼンオリゴマーの収率は 50~60% と改善されるが、反応に際してあらかじめ五塩化リンを有機溶媒に 80 ~ 90 % の温度で溶解させる

特開 昭54-145395(3)

必要があり、さらにえられた五塩化リン溶液を 適下するに際して五塩化リン溶液の樹下径路を すべて前配温度条件下に保つ必要がある。その ため後者の合成方法も工業化のりえから充分に 満足しりる方法ではない。

- (A)の(b) 法は NH<sub>5</sub> ガス導入管の閉塞および NH<sub>5</sub> ガス流量解節の困難さに加えて、さらにホスファゼンオリゴマーの収率が約 20~30% と低いなどのために工業化のための有効な製造方法とはいえない。

ことおよび塩化アンモニウムの粒子径の増大を防ぐために 80 °0 以下であることが好ましく、そのため反応装置には冷却装置を必要とする。したがつてかかる(a) 法によつてホスファゼンモノマーを合成するはあいには冷却と加熱との相反する 2 段階の熱的操作を行なり必要があり、工業化に有用な方法とはいえない。

- (B)の(e)法は前記(A)の(b)法と同様にアンモニアガス導入管の閉塞が生じるために、工業化に有用な方法とはいえない。
- (B)の(d) 法は、従来検討されてきた方法がいずれもあらかじめ三塩化リンを反応液中に仕込んでおく方法であり、かかる方法においては三塩化リンの沸点が約75°0と低いために反応温度である 100°0以上にまで反応液の温度を昇温させることが困難であり、そのため反応の開始がスムーズに行ないえない。

また (a) の(t) 法のはあいも、前配 (B) の(e) 法 と同様にアンモニアガスを吹き込むことによる 問題が生ずる。

かかる本発明の方法においては、反体系中の 三塩化リン濃度および該三塩化リンと塩素ガス とから生成される五塩化リンの濃度が過剰にな らないように、三塩化リンを塩化アンモニウム と反応態媒との混合分散液に解次論下し、かつ その海下速度に対応した供給速度で塩素ガスを 前記分散液に供給せしめて五塩化リンを脂次次生 成せしめるときは、反応系中の五塩化リンは濃 皮が適量となり、結晶性ホスファゼンオリコマ っのる最体および4層体がきわめて高収率でえ られ、かつ副生成物である線状ホスファゼンオ リゴマーおよび大環状ホスファゼンオリ の生成質が減少せられるというきわめて顕著な 効果を実する。

かかる本発明の方法において用いられる反応 触媒としては、金属酸化物、金属塩化物、金属、 粘土鉱物、金属硫化物、金属有機塩、金属雌体、 金属水酸化物、金属過酸化物、有機金属、金属 塩もしくはそのアンモニア館塩の1種または2 種以上があげられる。

一前記塩素化に不活性な有機溶媒としては、たとえばテトラクロルエチレン、テトラクロルエチレン、ターカロルベンゼン、ジクロルベンゼン、キシレン、ニトロベンゼンなどがあげられるが、とりわけモノクロルベンゼンを用いるのが好ま

特別昭5年 45395(4)

しい。塩化アンモニウム分飲液に加えられる前 配反応触媒としては、たとえばアルカリ土類金 異、遷移金属または周期姿第3、4、5、6 族に異 する金属から構成される金属酸化物、金属塩化 物、金属、金属硫化物、金属有极塩、金属鳍体、 金鳳水酸化物、金鳳過酸化物、有機金鳳生たは 金属塩もしくはそのアンモニア齢塩が用いられ るが、その際金属水酸化物は散金属水酸化物を 構成する前配各金属のうちアルカリ土類金属に 異するカルシウムが除かれる。前記金属酸化物 としてはたとまば MgO、 OaO、 ZnO、 TiO2 、 OoO、B2O3、 Sno、So2 など、金属塩化物としてはたとえばMgOto、 ZnOl2、AlOl3、8nOl4 など、金銭硫化物としてはた とえば BaS、OaS、ZnSなど、金属有機塩としては たとえば Ba(CH3000)2、Mg(O18H3502)2、Zn(O18H3502)2 など、金属鎖体としてはたとえばマグネシウム アセチルアセトナト (Mg(05HyO2)2)、亜鉛アセチル アセトナト (2n(0<sub>5</sub>H<sub>7</sub>0<sub>2</sub>)<sub>2</sub>) など、金属水酸化物とし てはたとえば  $Mg(OH)_2$ 、 $Go(OH)_2$ 、 $A\ell(OH)_5$  など、金属 過酸化物としてはたとえば ZnO2、0402、MgO2など、有

れる有機溶験量および塩化アンモニウム量により 力、定は重量があり、は、1~10倍 を重量があり、は、1~10倍 を重量があり、は、1~10倍 を重性では、1・10・10・10円 を重性では、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10・10円 を変け、1・10円 を変ける1・10円 を変ける10円 を変ける10円

かかる三塩化リンの海下とともに、混合分散 液に供給される塩素ガスは、その供給速度が前 配三塩化リンの海下速度に対応し、前配混合分 散液中で順次五塩化リンを生成せしめることが 必要とされる。そのため塩素ガスの供給速度は 概金属としてはたとえば  $(0_2H_5)_2$ Zn、 $(0_2H_5)_2$ M8 などがそれぞれあけられる。

また本発明において用いられる他の飲媒としては、たとえばベントナイトなどの粘土鉱物があげられる。さらに本発明の方法においては、反応酸媒として、たとえばトリニトラトトリアンミンコベルト(II)のごとき Co、N1、Zn、Alなどの硫酸塩、硝酸塩もしくはリン酸塩である金属塩またはそのアンモニア酸塩が好適に使用される。

それら反応触媒の塩化アンモニウム分散液への添加量は三塩化リンに対して 0.1 ~ 10% ( 重要 %、以下同様) の範囲にあるのが好ましい。

かくしてえられる塩化アンモニウムと削配反 応触葉との混合分散液への三塩化リンの滴下速 度は 0.5 ~ 8000g/分の範囲にあるのが好ましい。 海下速度がかかる範囲より大なるときは剛生成 物の生成割合が多くなり、また小なるときは製 造時間の短縮化のうえからいずれも好ましくない。三塩化リンの滴下量は反応容器中に仕込ま

前記三塩化リンの適下量と等モルの割合となるように 0.26~4186g/分とされる。なお本発明においては、リン成分として白リンを用い、 談白リンを塩素ガスとともに前記分散液に供給して三塩化リンを経て五塩化リンを生成せしめるごとくしてもよい。

27.1

つぎに本発明の方法によつてホスファゼンオ リゴマーを合成する反応順序を説明する。

退流冷却器、温度計、攪拌機、ガス吹込管および三塩化リン治下器を設けたフラスコに塩素化に不活性な有機溶媒、塩化アンモニウムおよび反応触媒を仕込んでなる混合分散液を温度100~200℃に加熱し、同温度を保ちながら三塩化リンを所定の海流で産の供給速度で脂次である。とと素ガスの供給する。塩素ガスの供給をでは動する。塩素ガスの供給する。塩素ガスの供給する。塩素ガスの供給する。塩素ガスの供給をごりに対して98~99%の収率で反応生成物がえられる。

反応生成物は従来公知の方法により、石油は ーテルにより石油エーテル可溶性成分とに分け、石油エーテル可溶性成分は エーテルをあらかた留去したのち、殴引戸過に よりオイル状成分である大葉状化合物 5~11 量 体を戸別することにより、結晶性成分である スファゼンオリゴマーの3 量体および 4 量体が 高収率でえられる。

つぎに実施例および比較例をあけて本発明の 方法を説明する。

#### 実施例 1

遠流冷却器、温度計、攪拌機および三塩化り ン滴下器を設けた 1ℓ フラスコ にモノクロルペン ゼン 500mℓ、塩化アンモニウム 36.5g(0.68モル)および酸化亜鉛 0.5g を 仕込んで混合分散液 を えた。該分散液を温度 130 ℃ に加熱し、温流 下で三塩化リン 85.1g を 0.89g/分の速度で 96 分 間にわたつて満下するとともに、同時に塩素ガス 45.4g を 0.47g/分の速度で 96 分間にわたつて 供給した。三塩化リンおよび塩素ガスの供給後、

成物の収率は 90.0% であり、石油エーテル不溶成分である 線状ホスフアゼンオリゴマーは 55% であり、結晶性ホスフアゼンオリゴマーとオイル状ホスフアゼンオリゴマーと の割合は 85.0: 15.0 であつた。

## 安施例 2

触媒として塩化アルミニウム 0.85g を用い、かつ全反応時間を 3 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 97・25 の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 15・35 であり、また石油エーテル可溶成分中の 3 および 4 参体の結晶性 ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホスファゼンオリゴマーとの割合は 95.5: 4.5 であつた。

## 奥肺例 8

・ 触線として酸化スズ 0.85g を用い、かつ全反応時間を 3 時間としたほかは実施 例 1 と同様にして反応生成物を 98・0% の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 3・5% であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性ホスファゼン

さらに 144 分間透流 (132 <sup>9</sup>0) を行なつて反応を 完結した。

## 比較例 1

選流冷却器、温度計、提择機およびガス吹込. 今管を設けた 14 の 4 つロフラスコにモノクロルベンゼン 500ml 、五塩化リン 85・1g (0・62 モル)および塩化アンモニウム 36・5g (0・68 モル)な を仕込んで混合液をえた。該混合液を選流下 (132 %) で 5 時間反応させた。 2 られた反応生

オリゴマーとオイル状ホスファゼンオリゴマー との割合は 95.0:5.0 であつた。

#### 宝装领 4

敏媒としてアルミニウム粉末 0.2g を用い、かつ全反応時間を 5 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 96.5% の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 12.7%であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホスファゼンオリゴマーとの割合は 91.5:8.5 であつた。

#### sec 101: 600 5

被集として粘土鉱物であるベントナイト 0.85gを用い、かつ全反応時間を 3 時間としたほかは 実施例 1 と同様にして反応生成物を 97.3% の収 率でえた。反応生成物中の石油エーテル不裕成 分は 10.6% であり、石油エーテル可溶成分中の 結晶性 ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホス ファゼンオリゴマーと 86.3:13.7 であ

#### 実態 例 6



特朗 昭54-145395 (6)

触媒として硫化亜鉛 0.5g を用い、かつ全反応時間を 3 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 97.5% の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 2.5% であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性 ホスファゼンオリゴマーと の割合は 94.0:6.0 であつた。

## 実施例7

触媒としてステアリン酸マグネシウム 1.5gを用い、かつ全反応時間を 8 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 96.0% の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不浴成分は 1.8% であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性 ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホスファゼンオリゴマーとの割合は 91.2:8.8 であつた。実施例 8

触媒として亜鉛アセチルアセトネト1.5gを用い、かつ全反応時間を 3 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 95.5% の収率で えた。反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 2.3% であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性 ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホスラアゼ ンオリゴマーとの割合は 92.6:7.4 であつた。 実施例 9

触媒として健康亜鉛 0・5g を用い、全反応時間を 3 時間としたほかは実施例 1 と同様にして反応生成物を 97・2% の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル不裕成分は 1・3% であり、石油エーテル可溶成分中の結晶性ホスファゼンオリゴマーとの割合は 93・1:6・9 であつた。

#### **庚 旅 例 10**

敏媒としてトリニトラトリアンミンコバルト(国) 1.5g を用い、かつ反応時間を3時間とした性がは実施例1と同様にして反応生成物を96.1 多の収率でえた。反応生成物中の石油エーテル可溶成分中の結晶性ホスファゼンオリゴマーとオイル状ホスファゼンオリゴマーとの割合は91.5:8.5 であつた。

### **实施例 11**

触媒として二酸化亜鉛 0.5gを用いたほかは、 実施例 7 と同様にして反応生成物を 95.1% の収率でえた。 反応生成物中の石油エーテル不溶成分は 1.3 % であり、可溶成分中の結晶性 \*\*\* スファゼンオリゴマーと の割合は 85.7:14.3 であつた。

特 許 出 繳 人 大 紫 化 学 薬 品 株 式 会 社 代理人 尹理士 朝 日 奈 宗 太

# 手続補 正 書(自発)泛

昭和 5.3年 7 月 8 日

特許庁長官 職 谷 善 二 國

1 事件の表示

昭和 5 3 年特許願第 5 3 3 8 0 号

2 発明の名称

**ホスファゼンオリゴマーの製造法** 

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪市東区豊後町 1

## 4 代 理 人 〒530

住 所 大阪市北区東天満1丁目10の14 新千代田ビル 氏 名 (6522) 弁理士 朝 日 奈 宗 太 (75 電話(06) 351 - 3 0 1 4 (代) 5 補正の対象

- (1) 明細書の「特許請求の範囲」の領
- (2) 明細書の「発明の詳細な説明」の概

### 6 権正の内容

- (1) 明細書の「特許離求の範囲」を別紙「補正された特許請求の範囲」のとおり補正する。
- (2) 明細書 3 頁下から 11 ~ 10 行むよび 9 頁 5 行においてそれぞれ「 0.5 ~ 80009/分の確下 速度で」とあるのをいずれも削除する。
- (3) 同11 頁12行の「8n0、802 など」を「8n0など」と確正する。
- (4) 同11頁16~17行の「マグネシウムアセチル アセトナト」を「マグネシウムアセチルアセ・トネート」と確正する。
- (5) 図11頁17~18行の「盛鉛アセチルアセトナ フセン ト」を「亜鉛アセチルネート」と補正する。
- (6) 同12頁16行の「0.5 ~ 80009/分・・・・・・好ま しい」を「0.07 ~ 0 003 モル分 好ましくは 0.02 ~ 0.006モル/分の範囲である」と補正す

۵ o

 $\frac{1}{2}$ 

- (7) 同13度7~8行の「塩化アンモニウム・・・・ 粉末状」を「塩化アンモニウムの粒径はとく に限定されないが、粒径が細粒」と補正する。
- (8) 同14頁2行の「0.26~41369/分とされる」 を「供給される」と確正する。
- (9) 同 15 頁 17 行の「 0.989/分の選股で」を削 ・ まする。
- (LD) 同13頁下から2行の「0.479/分の速度で」 を削除する。
- QD 同 16 行 17 行の「五塩化リン 85.19 」を 「五塩化リン129.19」と補正する。

#### 7 添付書類の目録

(1) 補正された特許請求の範囲 1週

## 補正された特許請求の範囲

- - 反応触媒が金貨限化物、金貨塩化物、金 銭、粘土鉱物、金貨硫化物、金貨有機塩、 金貨儲体、金貨水酸化物、有機金貨、金貨 道限化物、金貨塩もしくはそのアンモニア 鎖塩の1種または2種以上であることを特 後とする特許額求の範囲第1項記載の方法。
    金貨酸化物、金貨塩化物、金貨、金貨額

化物、金属有锡塩、金属储体、有镍金属、

モニア趙塩を構成する金属がアルカリ土類 金属、進移金属または周期設第 5 、 4 、 5 、 6 談に属する金属であることを待依とする 特許請求の範囲第 2 項記載の方法。

金属過酸化物および金属塩またはそのアン

- 4 金属水酸化物を構成する金属がカルシウムを除くアルカリ土頭金属または周期設第 5、4、5、6 版に属する金属であること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の 方法。
- 5 塩素化に不活性な有機軽減がテトラクロ ルエチレン、テトラクロルエタン、モノクロルベンゼン、ツクロルベンゼン、キシレンまたはニトロベンゼンであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の方法。」

以上